



Scheda Tecnica

Holzmasse K2

Stucco bicomponente per legno

cod. 1950XX

cod. 1960XX



DESCRIZIONE

Stucco bicomponente, a base poliestere, arricchito di polveri minerali, farina di legno e pigmenti. E' caratterizzato da una struttura medio-fine, adatto a riparare tutti i tipi di difetti nelle superfici di legno, inclusa la ricostruzione di parti. La sua speciale formulazione fornisce la flessibilità necessaria e la resistenza meccanica, favorendo una facile applicazione ed una buona carteggiabilità; basso effetto sbiancante quando levigato.

Ritiro molto limitato, elevata capacità di riempimento.

Disponibile in 16 colori standard e anche con il servizio di colorazione a campione.

I colori possono essere miscelati tra di loro per ottenere sfumature diverse.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per superfici interne ed esterne. Parquet, arredi da interno, arredamento da giardino. Cornici di finestre, porte, persiane. Rotture, nodi, parti mancanti compresi i bordi di pannelli e tavole.

Caratteristiche	U.M.	Value
Densità	g/cm ³	1,4
Viscosità (Brookfield 23°C, 10 rpm, aspo Tc)	cP	150.000 - 200.000
Residuo secco	%	85
Tempo di gel (20°C)	minuti	5-10*
Rapporto di catalisi a 10-20°C	%	2-2,5
Rapporto di catalisi a >20°C	%	1-1,5

*disponibile su richiesta con maggiore tempo di gel:10-15 min.



MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie vernici o tracce di sporco.



Aggiungere il catalizzatore nelle proporzioni indicate, in base alla temperatura ambiente. Per il prodotto in cartuccia, usare la pistola dosatrice (cod.1960). Miscelare bene. Il tempo di lavorabilità è 5-10 minuti a seconda delle condizioni climatiche.



Applicazione a spatola



Fare asciugare per 5-10 minuti prima di applicare la seconda mano.



Fare asciugare preferibilmente 30-40 minuti prima di carteggiare.



Carteggiare con grana P180-P220 o maggiori, in base alla finitura desiderata.



Procedere con il trattamento prescelto.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

La capacità di assorbimento dello stucco è diversa rispetto al legno grezzo. Si prega di testare il colore del prodotto per verificare se è adatto per il vostro uso. Quando si vernicia con vernici bicomponenti, specialmente nelle finiture bianche, si prega di evitare prodotti aromatici.

Stucco K2 MDF è adatto per superfici esterne se opportunamente sovraverniciato.

IMBALLO

Cod. 1950XX	6 x 125ML
Cod. 1960XX	6 x 750ML

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Product code: **1950XX**
Revisione: **01 del 06.06.2019**