



Scheda Tecnica

Hard Top Oil

Miscela di oli speciale per top da cucina

cod. 4916



DESCRIZIONE

E' una miscela di pregiati oli rinforzati con resine e cere, che esalta la naturale bellezza del legno. Permette di ottenere finiture di elevata trasparenza e morbidezza con un caldo effetto naturale su ripiani, tavoli e mobili da cucina, anche laddove vi sia contatto diretto con alimenti. La sua speciale formula garantisce elevate resistenze all'abrasione e alle macchie in genere (e.g. acqua, caffè, bibite). Facile da pulire e rinnovare. Disponibile anche nella versione cerosa ad effetto opaco naturale "6020 Natural".

RESA

14-26 m² con un litro a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.

CAMPI DI IMPIEGO

Tavoli da cucina, top da cucina, top bagno in legno. Taglieri, vassoi, carrelli, piatti in legno. Mobili da cucina. Superfici in legno da interno in genere.

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione EN71.III.

Certificazione DIN 68861-1:2011 Resistenza ai liquidi freddi.

Certificazione DIN 53160 Resistenza a saliva e sudore.

PULIZIA E DILUIZIONE

Solvoil 06 e Solvoil Plus.

Caratteristica	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Viscosità Ford#4 - Hard Top Oil standard	sec.	25 ±3



Viscosità Ford#4 - Hard Top Oil Natural 6020	sec.	63 ±3
Residuo secco	%	55 ± 5
Tempo di essiccazione, fuori polvere, singola mano	Ore	6-8
Tempo di essiccazione completa	Ore	18-24
Gloss Hard Top Oil standard	Unità Gloss	30 ± 5
Gloss Hard Top Oil Natural 6020	Unità	10 ± 3

MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie vernici o tracce di sporco; se possibile carteggiare lievemente.



Applicare uno strato di prodotto a rullo, a pennello o con un panno soffice. Dopo 5-10min, uniformare la superficie rimuovendo l'eccesso con un panno che non lasci residui.



Lasciare asciugare per 6-8 ore.



Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 prima di applicare una seconda mano.



Lasciare asciugare per almeno 24 ore prima dell'uso.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Gli oli non sono compatibili con fondi di diversa natura: si raccomanda pertanto l'applicazione su legno grezzo o su finiture precedentemente ottenute con oli della stessa Linea.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

Nel caso specifico di questo prodotto la versione trasparente/non pigmentata è da

privilegiare per caratteristiche intrinseche del prodotto stesso. Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato. L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo ossidativo e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di olio applicato. Gli oli sono soggetti ad un fisiologico ingiallimento, tanto all'interno del contenitore quanto una volta applicati: si tratta di un fenomeno naturale che rispecchia l'origine della materia prima.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

- **Grundieroeel coloroil** – cod. 3910XX – olio di fondo colorato come prima mano tingente
- **Detergente Neutro per Mobili** - cod. NAT0060 – detergente per la pulizia quotidiana
- **Mobilcera** – cod. 0400 – crema per la manutenzione ordinaria

IMBALLO

Hard Top Oil

Cod. 4916	12 x 1Lt
Cod. 4917	2 x 5Lt
Cod. 4916.10	1 x 10Lt
Cod. 4916.20	1 x 20Lt



Hard Top Oil Natural 6020

Cod. 4916N	12 x 1Lt
Cod. 4917N	2 x 5Lt
Cod. 4916.10N	1 x 10Lt
Cod. 4916.20N	1 x 20Lt

BORMA COLOR SYSTEM



Cartelle colori:
Paste compatibili: Pigmenti ad olio
della serie CO.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ;
mantenere chiuso il recipiente quando non è
utilizzato. Conservare lontano da calore,
fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di
accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24
mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e
prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e
lasciati in tali condizioni, possono causare
fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali
materiali per la pulizia o per quant'altro, di
favorire una buona ventilazione per permettere

la rapida essiccazione del prodotto o di bagnar
li con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base
a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri
consigli tecnici sono dati in buona fede ma
senza garanzia. Infatti diversi supporti,
condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni
sono parte integrante del risultato finale e
spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore
deve provare i prodotti forniti per verificare se
adatti alle sue necessità. Da parte nostra si
garantisce la continuità delle caratteristiche
chimico fisiche.

Codice prodotto: **4916**
Revisione: **03 del 25.06.2021**