



Scheda Tecnica

Olio Restauro
Ravvivante naturale
cod. 0410XX



DESCRIZIONE

Prodotto speciale in antiquariato per il mantenimento del mobile. Preziosi olii ed extender particolari, fanno parte di questo insieme dall'alto potere ravvivante e protettivo per il legno e le sue vernici. Penetrando in profondità, tinge e lucida, coprendo graffi e abrasioni.

COLORI DISPONIBILI

Legno chiaro 08, legno medio 59, legno scuro 63 e mogano 62.

RESA

Su legni morbidi grezzi 20 m² / Lt

Su legni duri grezzi 40 m² / Lt

Su legno verniciato 160 m² / Lt

CAMPI DI APPLICAZIONE

Antiquariato, mobili, legni duri, morbidi, grezzi e legno verniciato d'interno.

Non ideale per pavimentazioni.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. Per la diluizione impiegare il diluente per oli Solvoil.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	0,88 ± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	17 ± 3
Tempo di essiccazione, fuori impronta	ore	1
Tempo di essiccazione, completa	ore	4 (verniciato) 24 (grezzo)
Residuo secco	%	99
Aspetto		Liquido
Colore		Paglierino



MODO D'USO



Temperatura di utilizzo non inferiore a +10°C



Su di una superficie pulita, stendere uniformemente con uno straccio o pennello.



Attendere 10-15 min circa per consentire una adeguata impregnazione.

Essiccazione completa 4 ore in caso di legni verniciati, 24 in caso di legni grezzi.



Lucidare con un panno sino ad ottenere un piacevole velo protettivo.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Verificare la compatibilità (e.g. colorazione, contenuto di oli, capacità di inibire l'indurimento) con legni non conosciuti. Alcuni legni, soprattutto fortemente colorati e/o di origine esotica (e.g. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidi in genere), possono inibire o rallentare considerevolmente l'indurimento dell'olio. In questi casi si consiglia di applicare una prima mano molto sottile e di ventilare bene i locali per favorire il processo di essiccazione.

Gli oli sono soggetti ad un fisiologico ingiallimento, tanto all'interno del contenitore quanto una volta applicati: si tratta di un fenomeno naturale che rispecchia l'origine della materia prima.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Stuccorapido** – 1XXX - stucco a cera morbido
2. **Holzmasse K2 MDF** – cod. 1650XX – stucco bicomponente per legno
3. **Ecostucco** – cod 1500XX - stucco in pasta ecologico all'acqua inodore per legno

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti ad olio della serie CO

IMBALLO

Cod. 0410XX	12 x 150 mL
Cod. 0420XX	12 x 500 mL
Cod. 0450XX	12 x 1 Lt
Cod. 0470XX	2 x 5 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.



Interior Line
OIL TECH.



Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi tipici ottenuti in base ai metodi di test comunemente accettati. Da parte nostra garantiamo la continuità delle

caratteristiche chimico-fisiche e
raccomandiamo l'utilizzatore di valutare
l'idoneità dei nostri prodotti nei particolari
impieghi o nell'applicazioni specifiche.

Codice prodotto: **0410XX**
Revisione: **01 del 26.06.2023**